

TWIN TUBES (DVE TUBY)	Vlastnosti produktu						Kovy				Plasty			Ostatní materiály				
	Síla	Doba tuhnutí	Doba vytvrzování	Suchá barva	Maximální teplota	Odolnost vůči palivu	Hliník	Měď	Železo	Ocel	PVC	ABS	Pružný plast*	Dřevo	Kámen/beton	Sklolaminát	Sklo	Keramika
J-B Weld 8265S/8281	5020 PSI	4-6 hodin	15-24hod	Tmavě šedá	288 °C	nejlepší	lepší	nejlepší	nejlepší	nejlepší	v pořádku	v pořádku		lepší	nejlepší	lepší		lepší
KwikWeld 8276/8271	3127 PSI	6 min	4-6 hodin	Tmavě šedá	121 °C	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku		v pořádku	lepší	lepší		v pořádku
MarineWeld 8272	5020 PSI	4-6 hodin	15-24 hodin	Tmavě šedá	288 °C	lepší	nejlepší	lepší	lepší	lepší	lepší	lepší		lepší	lepší	nejlepší		lepší
ClearWeld 8212/50240	3900 PSI	5 min	1 hod.	čistá	93 °C		v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	nejlepší	nejlepší	lepší	nejlepší	v pořádku	v pořádku	nejlepší	nejlepší

*Ne polypropylen nebo polyethylen

STRÍKAČKY	Vlastnosti produktu						Kovy				Plasty			Ostatní materiály				
	Síla	Doba tuhnutí	Doba vytvrzování	Suchá barva	Maximální teplota	Odolnost vůči palivu	Hliník	Měď	Železo	Ocel	PVC	ABS	Pružný plast*	Dřevo	Kámen/beton	Sklolaminát	Sklo	Keramika
ClearWeld 50112/50114	3900 PSI	5 min	1 hodina	čistá	121 °C		lepší	lepší	lepší	lepší	lepší	lepší		lepší	lepší	v pořádku	nejlepší	lepší
PlasticBonder 50133/ 50139	3770 PSI	15 min	30 min	tan/černá	121 °C		v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	nejlepší	nejlepší	nejlepší	v pořádku	v pořádku	v pořádku		v pořádku
J-B Weld 50165	5020 PSI	4-6 hodin	15-24 hod	tmavě šedá	288 °C	nejlepší	nejlepší	nejlepší	nejlepší	nejlepší	v pořádku	v pořádku		lepší	nejlepší	nejlepší		nejlepší
KwikWeld 50176	3127 PSI	6 min	4-6 hodin	tmavě šedá	121 °C	v pořádku	lepší	lepší	lepší	lepší	v pořádku	v pořádku		lepší	lepší	lepší		lepší
PlasticWeld 50132	3900 PSI	5 min	1 hodina	čistá	121 °C		v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	nejlepší	nejlepší	lepší	v pořádku	lepší	v pořádku	lepší	v pořádku
MarineWeld 50172	2350 PSI	5 min	1 hodina	bílá	121 °C		v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	lepší	lepší	nejlepší	lepší	v pořádku	lepší		v pořádku
MinuteWeld 50101	2300 PSI	1 min	1 hodina	čistá	121 °C		v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku		v pořádku	lepší	v pořádku	v pořádku	v pořádku
HighHeat 50197	4730 PSI	1 hodina	24 hodin (pokojová teplota)	tmavě šedá	288 °C	lepší	lepší	lepší	lepší	lepší	v pořádku	v pořádku			lepší	lepší		lepší
WoodWeld 50151	3770 PSI	15 min	30 min	tan	121 °C		v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku		nejlepší	v pořádku	v pořádku		v pořádku

*Ne polypropylen nebo polyethylen

TMELOVÉ TYČINKY	Vlastnosti produktu						Kovy				Plasty			Ostatní materiály				
	Síla	Doba tuhnutí	Doba vytvrzování	Suchá barva	Maximální teplota	Odolnost vůči palivu	Hliník	Měď	Železo	Ocel	PVC	ABS	Pružný plast*	Dřevo	Kámen/beton	Sklolaminát	Sklo	Keramika
SteelStik 8267	4000 PSI	5 min	1 hodina	šedá	177 °C	lepší	nejlepší	nejlepší	nejlepší	nejlepší	v pořádku	v pořádku		v pořádku	nejlepší	lepší		v pořádku
WaterWeld 8277	4730 PSI	25 min	1 hodina	bílá	93 °C	v pořádku	lepší	lepší	lepší	lepší	nejlepší	nejlepší		lepší	lepší	nejlepší		lepší
KwikWood 8257/8258	2450 PSI	15-25 min	1 hodina	tan			v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku		nejlepší	v pořádku	v pořádku		v pořádku
PlasticWeld 8237	700 PSI	25 min	4 hodin	bílá	93 °C		v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	lepší	lepší	nejlepší	lepší	v pořádku	v pořádku		v pořádku
HighHeat 8297	4000 PSI	1 hodina	8 hodin	šedá	260 °C	lepší	lepší	lepší	lepší	lepší	v pořádku	v pořádku			lepší	lepší	nejlepší	
TankWeld 8217	4000 PSI	5 min	1 hodina	šedá	177 °C	nejlepší	nejlepší	lepší	lepší	nejlepší	v pořádku	v pořádku			lepší	lepší	lepší	

*Ne polypropylen nebo polyethylen

SUPERWELD	Vlastnosti produktu			Největší výhody	
	Velikost	Síla	Doba tuhnutí		
	SuperWeld Light-Cure 33301	4 g	2800 PSI	Instantní	plně vytvrzuje okamžitě po vystavení modrému světlu
SuperWeld Professional Grade 33120	20 g	3500 PSI	10 sekund	nejvyšší pevnost	
SuperWeld Extreme 33400	15 g	3000 PSI	30 sekund	silný gel, nejvyšší pružnost, odolnost proti nárazu	
SuperWeld Brush-On 33106	6 g	3100 PSI	10 sekund	nanašení štětcem pro čisté a kontrolované aplikace	
SuperWeld 2-Pack 33102	2 g	700 PSI	25 min	cenově výhodné balení dvou jednotek	

FIBERWELD REPAIR CASTS	Vlastnosti produktu		Opravy a zesílení aplikací	
	Délka	Barva vytvrzení		
	FiberWeld Permanent Repair Cast (pro trvalé opravy) 38236	5 cm x 91 cm	černá	Násady na nářadí, nábytek, vybavení zahrad, sportovní a kempinkové vybavení
FiberWeld Automotive Repair Cast (pro automobilové opravy) 38237	5 cm x 91 cm	černá	Hadice chladiče, výfukové potrubí/tlumiče, olejové a převodové potrubí	
FiberWeld 1" Pipe Repair Cast (pro opravy potrubí) 38248	5 cm x 122 cm	bílá	Instalační trubky do průměru 2,5 cm	
FiberWeld 2" Pipe Repair Cast (pro opravy potrubí) 38260	5 cm x 122 cm	bílá	Instalační trubky do průměru 5 cm	